

A2011BD KS21 UACJ製

化学成分 (%)									
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Pb	Al
0.4以下	0.7以下	5.0~6.0	—	—	—	0.3以下	—	0.2~0.6	残部

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
4	2500	T3	-0.03~+0
5	2500	T3	
6	2500	T3	
7	2500	T3	-0.04~+0
8	2500	T3	
9	2500	T3	
10	2500	T3	
11	2500	T3	
12	2500	T3	
13	2500	T3	-0.05~+0
14	2500	T3	
15	2500	T3	
16	2500	T3	
17	2500	T3	
18	2500	T3	
19	2500	T3	
20	2500	T3	
21	2500	T3	
22	2500	T3	
23	2500	T3	
24	2500	T3	
25	2500	T3	-0.07~+0
26	2500	T3	
28	2500	T3	
30	2500	T3	
31	2500	T3	
32	2500	T3	
33	2500	T3	
34	2500	T3	
35	2500	T3	
36	2500	T3	
38	2500	T3	-0.10~+0
40	2500	T3	
42	2500	T3	
45	2500	T3	
46	2500	T3	-0.15~+0
50	2500	T3	
55	2500	T3	
60	2500	T3	

機械的性質		
引張強さ(N/mm ²)	耐力(N/mm ²)	延び(%)
370以上	275以上	10以上