

A2017BD

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.2~0.8	0.70以下	3.5~4.5	0.4~1.0	0.4~0.8	0.10以下	0.25以下	0.15以下	残部

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
5	2000	T4	± 0.06
6	2000	T4	
7	2000	T4	
8	2000	T4	± 0.08
9	2000	T4	
10	2000	T4	
11	2000	T4	
12	2000	T4	
13	2000	T4	
14	2000	T4	
15	2000	T4	± 0.09
16	2000	T4	
17	2000	T4	
18	2000	T4	
19	2000	T4	
20	2000	T4	
21	2000	T4	
22	2000	T4	
23	2000	T4	± 0.11
24	2000	T4	
25	2000	T4	
26	2000	T4	
28	2000	T4	
30	2000	T4	
31	2000	T4	
32	2000	T4	
33	2000	T4	
34	2000	T4	
35	2000	T4	
36	2000	T4	
37	2000	T4	
38	2000	T4	
39	2000	T4	
40	2000	T4	
41	2000	T4	
42	2000	T4	
43	2000	T4	
44	2000	T4	
45	2000	T4	
46	2000	T4	
47	2000	T4	
48	2000	T4	
49	2000	T4	
50	2000	T4	
55	2000	T4	± 0.23
60	2000	T4	

機械的性質		
引張強さ(N/mm²)	耐力(N/mm²)	延び(%)
380以上	225以上	12以上