

# A1070BD・BE

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.20以下	0.25以下	0.04以下	0.03以下	0.03以下	—	0.04以下	0.03以下	99.7以上

母材		調質	直径公差(mm)
直径(mm)	長さ(mm)		
3	2000	BD-H14	±0.05
4	2000	BD-H14	±0.06
5	2000	BD-H14	
6	2000	BD-H14	
7	2000	BD-H14	±0.08
8	2000	BD-H14	
9	2000	BD-H14	
10	2000	BD-H14	
95	2000	BE-H112	±0.72
100	2000	BE-H112	±0.85
110	2000	BE-H112	
120	2000	BE-H112	±1.00
130	2000	BE-H112	
140	2000	BE-H112	
150	2000	BE-H112	
160	2000	BE-H112	±1.30

機械的性質		
引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	耐力(N/mm <sup>2</sup> )	延び(%)
85以上	—	—
55以上	15以上	—