

A5056TE

化学成分 (%)								
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.30以下	0.40以下	0.10以下	0.05~0.2	4.5~5.6	0.05~0.2	0.10以下	—	残部



寸法 (mm)		
D	t	長さ
14	3.5	乱尺
16	3.5	乱尺
18	5.0	乱尺
20	5.0	乱尺
21	3.5	乱尺
24	4.0	乱尺
24	4.5	乱尺
25	7.0	乱尺
26	5.5	乱尺
28	4.5	乱尺
28	8.0	乱尺
30	3.0	乱尺
30	5.0	乱尺
30	7.5	乱尺
30	10.0	乱尺
31	3.5	乱尺
33	7.5	乱尺
35	5.0	乱尺
36	9.3	乱尺
37.5	5.0	乱尺
40	3.0	乱尺
40	5.0	乱尺
40	7.5	乱尺
40	10.0	乱尺
45	5.0	乱尺
45	10.0	乱尺
48	10.5	乱尺
50	5.0	乱尺
50	10.0	乱尺
50	15.0	乱尺
55	5.0	乱尺
55	10.0	乱尺
55	15.0	乱尺
60	5.0	乱尺
60	10.0	乱尺
60	15.0	乱尺

寸法 (mm)		
D	t	長さ
65	5.0	乱尺
65	10.0	乱尺
65	15.0	乱尺
65	17.5	乱尺
70	5.0	乱尺
70	10.0	乱尺
70	12.5	乱尺
70	15.0	乱尺
75	5.0	乱尺
75	10.0	乱尺
75	15.0	乱尺
80	5.0	乱尺
80	10.0	乱尺
80	15.0	乱尺
80	20.0	乱尺
85	5.0	乱尺
85	10.0	乱尺
85	15.0	乱尺
90	5.0	乱尺
90	10.0	乱尺
90	15.0	乱尺
90	20.0	乱尺
95	5.0	乱尺
95	10.0	乱尺
95	15.0	乱尺
100	5.0	乱尺
100	10.0	乱尺
100	15.0	乱尺
100	20.0	乱尺
100	30.0	乱尺
110	10.0	乱尺
110	15.0	乱尺
110	20.0	乱尺
110	30.0	乱尺
120	10.0	乱尺
120	15.0	乱尺
120	20.0	乱尺
120	30.0	乱尺

寸法 (mm)		
D	t	長さ
130	10.0	乱尺
130	15.0	乱尺
130	20.0	乱尺
140	10.0	乱尺
140	15.0	乱尺
140	20.0	乱尺
150	10.0	乱尺
150	15.0	乱尺
150	20.0	乱尺
150	30.0	乱尺
160	10.0	乱尺
160	15.0	乱尺
160	20.0	乱尺
160	30.0	乱尺
170	10.0	乱尺
170	15.0	乱尺
170	20.0	乱尺
180	10.0	乱尺
180	15.0	乱尺
180	20.0	乱尺
180	30.0	乱尺
190	10.0	乱尺
190	15.0	乱尺
190	20.0	乱尺
200	10.0	乱尺
200	15.0	乱尺
200	20.0	乱尺
200	30.0	乱尺
210	20.0	乱尺
220	20.0	乱尺
230	20.0	乱尺
240	20.0	乱尺
250	20.0	乱尺
250	15.0	乱尺
260	20.0	乱尺
280	20.0	乱尺
300	20.0	乱尺